


LASTRE IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI

| | |
|------------------|---|
| Nome commerciale | Portofino |
| Linea | Autentika® |
| Tipo impasto | Mono impasto colorato in massa (wet cast) |
| Impiego previsto | Pavimentazioni esterne |

| | |
|---------------------------|---------|
| Spessore (mm) | 37 |
| Peso (kg/m ²) | ± 72 |
| Peso Cad uno | Kg ± 18 |
| Pezzi al mq. | n. 4 |

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1339

| | | | |
|------------------------------------|------------------|--|------------------------------|
| Spessore nominale | 37 (± 2 mm) | Durabilità assorbimento d'acqua | ≤ 6% |
| Lunghezza rettangolo circoscritto | 800 (± 3 mm) | Flessione | ≥ 3,5 Mpa |
| Larghezza rettangolo circoscritto | 300 (± 3 mm) | Carico di rottura per unità di lunghezza | Soddisfacente |
| Differenza massima sulla diagonale | Classe 2K (3 mm) | Resistenza all'abrasione | Classe 3H (impronta ≤ 23 mm) |
| Convessità massima | 1,5 mm | Resistenza al gelo/disgelo | NPD |
| Cavità massima | 1,0 mm | Scioglimento/slittamento | 60 |
| Emissioni di amianto | Assente | Conduttività termica | Non pertinente |
| Reazione al fuoco | Classe A1 | Comportamento al fuoco esterno | Soddisfacente |




COLORI



sahara



grigio mix



bianco



DESTINAZIONE D'USO



L'EFFLORESCENZA

In determinate condizioni ambientali la pavimentazione può evidenziare efflorescenze. Trattasi di un fenomeno naturale, non prevenibile, eliminabile naturalmente con la pioggia o con l'utilizzo della pavimentazione medesima. Il fenomeno può essere eliminato pure ricorrendo all'utilizzo di prodotti chimici specifici; dell'uso non corretto di questi ultimi il Fornitore

non è responsabile. Inoltre, i prodotti chimici specifici possono condizionare l'aspetto finale della pavimentazione e la relativa colorazione. Le stesse efflorescenze, ai sensi della normativa europea EN1339, non costituiscono difetto del prodotto e quindi non rappresentano motivo per rifiutare la fornitura o per rifiutare il pagamento.